## **Ancienne Belgique 7 Grau Patiniert**

#### **TONPFLASTERKLINKER**



#### **FARBE**

Dunkelgrau nuanciert.

#### Produktbeschreibung

Die Klinker werden individuell in der unbesandete Form zur vollen Masse geformt, aus Ton alluvialer Herkunft aus einem Gebiet im Scheldebecken gepresst und in einem Tunnelofen bei einer Temperatur von etwa 1180°C gebrannt. Die Klinker haben auf der Schmalseite eine unbesandete Oberflächenstruktur. Die Form ist leicht unregelmäßig. Abschließend werden die Klinker bearbeitet, bis sie eine verwitterte Form erhalten haben, sodass die Klinkerfläche einen rustikalen, gealterten Eindruck vermittelt. Der Verblender wurde ein zweites Mal reduziert gebacken.

#### Verlegeart

Die Klinker werden hochkant verlegt.

#### **TECHNISCHE MERKMALE**

Die Tonpflasterklinkers werden mit CE-Label geliefert und weisen folgende Merkmale auf:

#### CE-Kennzeichnung gemäß EN 1344: 2013 / AC: 2015

Abmessungen (L x B x H) :\*188x45x63 mm
Stückzahl / qm mit traditioneller Fuge : ca. 111

#### PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN GEMÄSS EN 1344: 2013 / AC: 2015

Charakteristik	Klasse	Durchschnitt	Individuell
Wasseraufnahme NBN EN 771	W2	max. 5%	max. 6%
Biegezugfestigkeit	T4	min 80 N/mm	min 64 N/mm
Abriebwiderstand	A2 (+)	max. 600 mm³	max. 800 mm³
Frostwiderstandsfähigkeit	FP100	Entspricht den Anforderungen	Entspricht den Anforderungen
Rutschfestigkeit	U3	> 55	
Säurebeständigkeit	С	< 7%	
Maßtoleranz*	NPD	NPD	NPD



### TONPFLASTERKLINKER

# Ancienne Belgique 7 Grau Patiniert



