# DecimA Titan

TONPFLASTERKLINKER



**FARBE**
Dunkelgrau

**Produktbeschreibung**
Die Klinker werden individuell in der unbesandete Form zur vollen Masse geformt, aus Ton alluvialer Herkunft aus einem Gebiet im Scheldebecken gepresst und in einem Tunnelofen bei einer Temperatur von etwa 1180°C gebrannt. Die Klinker haben auf der Schmalseite eine unbesandete Oberflächenstruktur. Der Verblender wurde ein zweites Mal reduziert gebacken.

**Verlegeart**
Die Klinker werden hochkant verlegt.

**TECHNISCHE MERKMALE**

Die Pflasterung wird mit gebrannten Tonklinkern belgischen Ursprungs, Qualitätsklasse A, versehen mit dem Benor-Kennzeichen und dem CE-Kennzeichen ausgeführt.

**CE-Kennzeichnung gemäß EN 1344: 2013 / AC: 2015**

| | | |
|---|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | : *210x50x103 mm | auf anfrage für Projekte > 2000 $m^2$ |
| Stückzahl / qm mit traditioneller Fuge | : ca. 91 | |
| Abmessungen (L x B x H) | : *210x67x103 mm | auf anfrage für Projekte > 2000 $m^2$ |
| Stückzahl / qm mit traditioneller Fuge | : ca. 68 | |

**PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN GEMÄSS EN 1344: 2013 / AC: 2015**

| Charakteristik | Klasse | Durchschnitt | Individuell |
|---|---|---|---|
| Wasseraufnahme<br>NBN EN 771 | Klasse W3 | max 3% | max 4% |
| Biegezugfestigkeit | Klasse T4 | min 80 N/mm | min 64 N/mm |
| Abriebwiderstand | Klasse A3 | Max 450 $mm^3$ | max 500 $mm^3$ |
| Frostwiderstandsfähigkeit | Klasse FP100 | Entspricht den Anforderungen | Entspricht den Anforderungen |
| Maßtoleranz | Klasse R1 | Max 0,4 √d | Max 0,6 √d |
| Rutschfestigkeit | Klasse U3 | >55 | |
| Säurebeständigkeit | Klasse C | < 7% | |



**HERKUNFT: VANDE MOORTEL NV | Scheldekant 5 | BE-9700 OUDENAARDE |**
**T +32 (0)55 33 55 66 | BTW BE 0432.038.790 | - info@vandemoortel.de**

# DecimA Titan

TONPFLASTERKLINKER

**Produktfoto**





HERKUNFT: VANDE MOORTEL NV | Scheldekant 5 | BE-9700 OUDENAARDE |
T +32 (0)55 33 55 66 | BTW BE 0432.038.790 | - info@vandemoortel.de